

Силікон

PERMURO
MW

Силіконова штукатурна маса



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Висока стійкість до несприятливих погодних умов
- Висока паропроникність
- Підвищена стійкість до бруду
- **Низьке** поверхнєве водопоглинання
- Додатково захищений від росту водоростей та грибків
- Добра адгезія як до мінеральних, так і до пластикових покриттів

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для ручного тонкошарового штукатурення зовнішніх поверхонь будівель та оздоблювальних покриттів у системі утеплення на основі полістиролу KABE THERM AVANT*. Для використання на фасадах нових та існуючих будівель, як на мінеральних основах (наприклад, бетон, цементна штукатурка, цементно-вапняна штукатурка), так і на основах, покритих добре зв'язаною фарбою на основі пластику. Особливо рекомендується для будівель, що потребують високої стійкості до несприятливих погодних умов, та в системах оздоблення, що використовуються на стінах з пористих матеріалів (наприклад, газобетон, шлакобетон або пориста цегла). Перед нанесенням штукатурки основу необхідно заґрунтувати ARMASIL GT.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Базове сполучне: силіконове і полімерне зв'язуюче;
Пігменти: атмосферостійкі кольорові пігменти;
Кольори: натуральний білий та кольори згідно каталогу зразків KABE, а також вибрані кольори зі зразків NCS;
Текстури: баранчик,
Розмір зерен: 1,5 мм; 2,0 мм;
Температура нанесення (повітря та основи): від +5°C до +25°C;
Відносна вологість повітря: ≤75%;
Паропроникність: $S_d=0,20$ м (кат. V2);
Водопоглинання: $w \leq 0,10$ кг/м²·h^{0,5} (кат. W3);
Упаковка: одноразова пластикова тара по 25 кг продукту.

Зберігання: зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Після відкриття щільно закрити упаковку та використовувати її якнайшвидше;

Термін придатності: 18 місяців від дати виготовлення вказаної на упаковці в оригінально закритій тарі.

Середня витрата (кг/м²):

Фактура	Розмір зерна (мм)	
	1,5	2,0
Баранчик	2,5	3,0

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: Основа повинна бути міцною (без подряпин і тріщин), знежиреною, рівною і сухою, без плям і висолів біологічного або хімічного походження. При появі водоростей і/або грибків основу слід очистити механічним способом, потім промити водою і продезінфікувати ALGIZID. Усі нещільні шари, які не прикріплені до основи (наприклад, нещільна штукатурка або фарби, що відшаруються), необхідно видалити. Старі та/або брудні основи необхідно вимити та знежирити водою з додаванням CLEANFORCE. У ситуації, коли нерівності основи значні, стіну слід попередньо вирівняти вирівнювальним розчином, а потім всю поверхню вирівняти і заґладити шпательом. При невеликих нерівностях можна відразу використовувати шпатель. Використання вищезазначених будівельних розчинів повинно здійснюватися відповідно до технічних паспортів цих виробів. Поглинаючи основу перед нанесенням вирівнювальних розчинів та/або шпательом слід заґрунтувати відповідним препаратом. При нанесенні штукатурної маси на свіжоприготовлені мінеральні основи (наприклад, бетон, цемент і цементно-вапняну штукатурку) слід дотримуватися мінімум 4-тижневого періоду витримки. Перед використанням силіконової штукатурної маси в системі утеплення KABE THERM AVANT або KABE THERM MW необхідно виконати базові шари системи відповідно до технології комплексної системи утеплення зовнішніх стін будівель ETICS. Силіконову штукатурку можна наносити на заґрунтовану поверхню тільки після повного висихання армованого шару, що в звичайних умовах займає близько 3-4 днів.

ГРУНТУВАННЯ: Перед нанесенням штукатурки основу необхідно заґрунтувати препаратом ARMASIL GT або SISI GT (у системі KABE THERM AVANT). Період витримки препарату, використаного на основі перед нанесенням штукатурки, становить приблизно 24 години. Після повного висихання препарату, нанесеного на основу, можна приступати до нанесення маси. Щоб обмежити можливість проступання кольору основи через текстуру штукатурки, рекомендується використовувати ґрунтовку забарвлену під колір штукатурки.

ПІДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ: Упаковка містить готовий до використання продукт. Після тривалого зберігання та безпосередньо перед використанням масу необхідно ретельно перемішати (за допомогою дрilі/низкошвидкісного міксера з корзинковим міксером) до отримання однорідної консистенції. Подальше перемішування не рекомендується, тому що це може призвести до надмірної аерації маси. При необхідності штукатурну масу можна розбавити невеликою кількістю питної води (максимум 0,25 л на 25 кг штукатурки). При визначенні кількості води слід враховувати: тип основи, умови висихання і техніку нанесення.

НАНЕСЕННЯ: Штукатурну масу нанесіть на основу тонким рівномірним шаром до товщини зерна за допомогою терки із нержавіючої сталі. Потім пластиковою теркою створіть текстуру штукатурки, круговими рухами розтираючи нанесену масу.

ВИСИХАННЯ: Час висихання нанесеної на основу штукатурної маси (при температурі +20°C і відносній вологості повітря 55%) становить приблизно 24 години. **УВАГА:** низька температура і висока вологість повітря подовжують період висихання навіть до кількох днів. Щойно нанесену штукатурку захищати від атмосферних опадів і конденсації вологи до повного затвердіння штукатурки.

ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ: На кінцевий ефект штукатурки може впливати тип основи. Тому у випадку неоднорідної основи рекомендується спочатку заповнити всю її поверхню клеєм-шпательом KOMBI. Для того, щоб уникнути відмінностей у кольорі, необхідно виготовляти поверхню, що становить окреме архітектурне ціле, за один робочий цикл матеріалом з однієї виробничої партії методом «мокре по мокрому». Відразу після завершення робіт інструменти необхідно промити водою. Під час нанесення і висихання штукатурної маси не повинно бути дощу і повинна бути температура повітря від +5°C до +25°C. Уникайте роботи на поверхнях, які піддаються впливу прямих сонячних променів та під час сильного вітру. Щоб захистити невисохлу штукатурку від шкідливого впливу атмосферних умов, рекомендується використовувати відповідні сітки на риштуваннях або захисні брезенти.

* При використанні виробу в системі ізоляції виробник надає гарантію лише за умови використання всіх компонентів системи KABE THERM AVANT або KABE THERM MW.